

A = Série Azul - Vedadores

Vedantes para conexões

Vedadores eficientes de combustíveis, lubrificantes, fluidos hidráulicos, ar, água e os mais variados produtos químicos (consultar). Substituem a fita Teflon®, cânhamo, O'Rings. Permite deixar cotovelos e "T" na angulação correta, sem forçar as roscas. Impedem a oxidação dos filetes. Não contaminam os fluidos. Suportam pressões de até 400 kg/cm².



Produto	Apresentação Código	Aplicação	Largura diâmetro máximo mm	Viscosidade cps	Torque		Tempo de cura	
					Quebra	Remanescente	Parcial	Total
					kg/cm ² (1)	kg/cm ² (2)	Minutos	Horas
	AB3 50g - 05808 250g - 05809	PARA GRANDES DIÂMETROS (até 4") Permite a desmontagem com ferramentas convencionais.	0,50	Líquido viscoso tixotrópico	40 - 70	10 - 40	15 - 30	18
	AM2 50g - 05810 250g - 05811	DE USO GERAL Em hidráulica e pneumática. Excelente resistência à combustíveis e produtos químicos em geral.	0,30	Líquido viscoso tixotrópico	70 - 110	40 - 80	15 - 30	18
	AM3 6g - 05812 50g - 05813 250g - 05814	VEDANTE COM Teflon®* Vedador instantâneo para baixas pressões. Suporta temperaturas de -50°C a + 200°C.	0,50	Líquido 500.000	60 - 100	25 - 60	60 - 120	24
	AA3 50g - 05815 250g - 05816	PARA ALTA PRESSÃO Alta resistência à desmontagem. Suporta temperaturas de -50°C a + 200°C. Pressão máxima 400 kg/cm².	0,50	Líquido viscoso tixotrópico	100 - 250	110 - 250	15 - 30	18

VEDANTE PARA POROSIDADES

AA1	50g - 05817 250g - 05818	PARA VEDAR POROSIDADES E FISSURAS Atua por capilaridade.	0,07	Líquido 10-15	80 - 150	150 - 260	10 - 15	4
------------	-----------------------------	--	------	---------------	----------	-----------	---------	---

* Esta tabela serve somente como referência. O comportamento dos produtos anaeróbicos varia de acordo com os materiais, folgas, mecanismos e tratamentos superficiais das peças utilizadas. * As travas da Série Azul resistem a temperaturas de -50 °C a + 150 °C. 1) Valores obtidos pela leitura do torque no instante da quebra da película de TRABASIL medidas em rosas e parafusos M10. 2) Média das leituras do torque a 1/4, 1/2, 3/4 e 1 volta de abertura depois de ocorrida a quebra.

* Teflon® é marca registrada da Dupont.