

Adesivos de Silicone

Produto	Apresentação Código	Aplicação	Temperatura de trabalho	Resistência à ruptura	Módulo de elasticidade	Tempo de cura	
			°C	%	kg/cm ^{2 (2)}	Formação de película	Cura total
						minutos	mm/24hs
	SILICONE NEUTRO						
	Transparente	280g - 05889	Permanente até 130°C Picos de até 180°C	400 - 450	10 - 15	15 a 30	3
	Branco	280g - 05890					
	Preto	280g - 05891					
	Cinza	280g - 05892					
	SILICONE	50g (Colméia) - 05894 50g (Blister) - 05895	Permanente até 180°C Picos de até 220°C	250-400	10 - 15	15 a 30	3
	Transparente	90g - 05896 280g - 05897					
	Branco	90g - 05898 280g - 05899					
	Preto	280g - 05900					
	SILICONE ALTA TEMPERATURA JUNTAS	50g (Blister) - 05901 90g - 05902 280g - 05903	Permanente até 260°C Picos de até 320°C	250-400	10 - 15	15 a 30	3
	Vermelho						
	SILICONE ULTRA PRETO	50g (Blister) - 05904 280g - 05905	Permanente até 200°C Picos de até 260°C	250-400	10 - 15	15 a 30	3
	Preto						