

Ativadores

TRABASIL T



- Em superfícies inativas (materiais inertes ou quimicamente estáveis): plásticos, aços inoxidáveis, superfícies zincadas, cromadas, fosfatizadas, etc.
- Quando é preciso acelerar a cura a temperatura ambiente for baixa (menos de +6°C).

Apresentação:

Cód. 05819 - Aerosol x 180 ml
Cód. 05820 - Frasco x 1000 ml



TRABASIL N

- Para uso prévio, antes do NP3.

Apresentação:

Cód. 05821
Aerosol x 180 ml
Cód. 05822
Frasco x 1000 ml

Limpador de Segurança

TRABASIL L



- Dissolve e remove graxas e óleos das peças.
- Não deixa resíduos.

Apresentação:

Cód. 05823
Aerosol x 180 ml

N = Série Laranja - Adesivos Estruturais

Com elevada resistência à tração, é a melhor escolha em adesivos monocomponentes de cura à temperatura ambiente.



Produto	Apresentação Código	Aplicação	Folga máxima	Viscosidade	Resistência a tração	Tempo de cura	
			mm	cps		Parcial	Total
					kg/cm ² (1)	Minutos	Horas
NP3	1,2ml - 05824 15g - 05825 50g - 05826 Ativador N aerosol x 180ml - 05827	PARA MATERIAIS RÍGIDOS Vidro-vidro, metal-metal, mármore e determinados plásticos. Utilizado para a adesão de espelhos retrovisores. Requer o uso prévio do ATIVADOR TRABASIL N.	0,50	Líquido viscoso 11.000	80 - 110	3 - 6	3
NR2	50g - 05828	CURA POR RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (lâmpada UV) Para Vidro-vidro, metal-metal e para materiais rígidos em geral, sendo pelo menos uma das peças transparente à radiação UV	0,25	Líquido viscoso 1.100	A adesão supera a resistência do vidro	30 segundos (segundo norma MCS 45, dependendo da potência da lâmpada UV)	

* Esta tabela serve somente como referência. O comportamento dos produtos anaeróbicos varia de acordo com os materiais, mecanismos e tratamentos superficiais das peças utilizadas.

* As travas da Série Laranja resistem a temperaturas de -50 °C a + 110 °C. 1) Segundo ASTM D-1002, em tubos de aço.