

Linha Trabasil - Adesivos Epóxi

Linha de adesivos epóxi de cura rápida.

Produto	Apresentação Código	Aplicação	Viscosidade	Resistência Tração	Tempo de cura (minutos)	
			MPAs	Kg/cm²		
	3033 Branco	5kg - 05850	MONOCOMPONENTE Excelente adesão de partes metálicas, circuitos impressos e agulhas hipodérmicas.	76.000 a 80.000	150 - 250	15' - a 80° C 10' - a 100° C 05' - a 120° C

Produto	Apresentação Código	Aplicação	Cura - minutos		Dureza Shore D	Temperatura de Trabalho °C	Resistência - kg/cm²			
			Parcial	Total			Tração	Compressão		
	MASSA EPÓXI Multiuso	57g - 05851	BICOMPONENTE MOLOÁVEL Excelente resistência o hidra-carbonetos, umidade, maresia, água salgado, óleos, solventes, ácido leve e produtos alcalinos. Após curado, pode ser lixado, polido, limado e perfurado. Para moldes, reparos, gabaritos, reconstrução de peças, reparo de peças fundidos e roscas danificados.		7	15	80	-30 a + 120	650	45
	MASSA EPÓXI Aço	57g - 05852	BICOMPONENTE MOLOÁVEL Excelente resistência o hidro-carbonetos, umidade, maresia, água salgado, óleos, solventes, ácido leve e produtos alcalinos. Após curado, pode ser lixado, polido, limado e perfurado. Poros moldes, reparos, gabaritos, reconstrução de peças, reparo de peças fundidos e roscas danificados.		4	12	84	-30 a + 120	900	85
	MASSA EPÓXI Cobre	57g - 05853	BICOMPONENTE MOLOÁVEL Excelente resistência o hidro-carbonetos, umidade, maresia, água salgado, óleos, solventes, ácido leve e produtos alcalinos. Após curado, pode ser lixado, polido, limado e perfurado. Poros reconstrução e reparo de peças à base de cobre.		7	15	82	-30 a + 120	750	75