

Série Clássica



Produto	Apresentação Código	Aplicação	Folga admitida (mm)	Tempo de fixação (segundos)				Resistência a tração kg/cm ² (1)
				Aço	Acrílico	Borracha	Madeira (2)	
CB1	20g - 05854 100g - 05855 1000g - 05856	PENETRANTE Ultra rápido, para linhas de montagem de alta velocidade. Adere peças montadas por capilaridade. Para superfícies lisas não porosas. Viscosidade: 2 cps.	0,05	3-6	3-6	1-5	10-20	200-280
CM1	20g - 05857 100g - 05858 1000g - 05859	USO GERAL - ALTA VELOCIDADE Para grande variedade de materiais: borrachas, plásticos, cerâmica, porcelana, metais, couros, madeira, cartão. Viscosidade: 40 cps.	0,08	5-10	4-8	2-5	10-20	200-280
CM2	20g - 05860 100g - 05861 1000g - 05862	USO GERAL UNIVERSAL. Para linhas de produção e manutenção. Pode ser aplicado do frasco ou com dosadores. Para superfícies porosas. Ideal para aplicar em linha com dosadores. Viscosidade: 110 cps.	0,10	5-10	4-8	2-5	10-20	200-280
CA3	20g - 05863 100g - 05864 1000g - 05865	ALTA VISCOSIDADE Aceita rugosidades e folgas de até 0,25 mm. Resistente a impactos. Apto para superfícies porosas. Permite corrigir e reposicionar peças. Ideal para aplicar em linha com dosadores. Viscosidade: 1.500 cps.	0,25	10-20	10-20	2-5	40-60	120-200
CG4	10g - 05866 100g - 05867	GEL Não escorre, não migra e não contamina as peças. Para superfícies verticais e tetos. Permite reposicionar peças. Sobre superfícies porosas, irregulares e folgas de até 0,40 mm. Consistência de gel tixotrópico.	0,40	10-25	10-30	10-30	40-60	100-150
SUPER CIANO	3g - 05868 20g - 05869 100g - 05870	PARA SUPERFÍCIES POROSAS Ideal para madeira, fôrmica, MDF, SDF, compensado, etc. Não requer preparação prévia. Viscosidade: 110 cps.	0,10	5-15	3-5	2-5	8-15	200-250
SUPER CIANO CALÇADOS	20g - 05871 100g - 05872	ALTA PERFORMANCE Para superfícies de difícil adesão, ácida e porosa. Ideal para couro ou metal em couro, etc. Viscosidade: 110 cps.	0,10	3-6	3-6	4-6	30-50	200-250

1) Valores obtidos segundo ASTM-2095 com provetas de aço. 2) Valores obtidos em madeira macia de pinus. Tipos diferentes de madeira tem tempos de fixação diferentes.